

耐久型農POフィルム



みかど長寿®

特許第649616号
特許第680378号
特許第680379号



軽くて、群を抜く持ちの良さ、ベタツキありません。
雨よけハウスの外張り、ハウスカーテン材として最適。

みかど長寿の特長(ポイント)

①

みかど長寿は、全光線透過率は 90%に達し、作物の色つきも良く、光合成の活性化を促します。
又、汚れにくく、耐久性にも優れております。
※ハウス外張りの場合バンドは不要です。

②

ハウス内の保温性は、カーテン・トンネルと併用することにより、作物の生育適温が得られます。

③

軽く、ベタツキにくい特長があり、外張り・カーテン器材への負荷が軽減され作業性に優れております。



みかど長寿の規格 ◆ (トンネル・カーテン・外張り用) 水滴防止

規 格	フィルム幅(cm)	長さ(m)	梱包単位
LL50A LL70A	185	100	2 本
	210	100	2 本
	230	100	2 本
	270	100	2 本※
	300	100	2 本※
	330	100	2 本※
	360	100	1 本
	400	100	1 本
	420	100	1 本
	460	100	1 本
	540	100	1 本
	600	100	1 本
	660	100	1 本
	700	100	1 本
	720	100	1 本

規 格	フィルム幅(cm)	長さ(m)	梱包単位
LL100A	135	100	1 本
	150	100	1 本
	185	100	1 本
	210	100	1 本
	230	100	1 本
	270	100	1 本
	300	100	1 本
	360	100	1 本
	400	100	1 本
	460	50	1 本
	540	50	1 本
	600	50	1 本
	700	50	1 本

※70A は 1 本梱包

※mカット加工も出来ますのでお問い合わせください。

■当社農POフィルムの耐久性の目安

当社農POフィルムには全て星のマークが印刷されています。
ご使用に際してのおおよその耐久年数を表しますのご参考にしてください。

規 格	耐久年数
50A	1年 ★
70A	1.5年〜2年 ★★
100A	2〜3年 ★★★

農POフィルムに関するご注意

- フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお振りください。
- フィルムの展張の際、シワ・タルミは禁物です。シワがよらないよう展張し、奥行き両サイド方向にフィルムを固定して下さい。
- PO系のフィルムは、温度差による伸縮性があります。
- 低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸びバタつきます。その際は増締めを行って下さい。
- 使用時に農POフィルムと塩ビフィルムと密着させて(重ねて)使用することは避けてください。
- 硫黄はフィルムの劣化を促進させますので、硫黄燻蒸や硫黄系薬剤の使用は避けて下さい。
- 塩ビフィルム用のハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- 保管時・展張時には、直射日光や水濡れにご注意下さい。熱融着の原因となります。
- 防露性能に関してはハウス内の環境条件(温度・湿度)や、外気温の急激な変化により露やモヤが発生することがあります。
- 使用後のフィルムの焼却を禁止されております。適切な処理に努めて戴くようお願いいたします。



みかど化工株式会社